

Tehnicki list

Aquasit masa za zaptivanje, vreća za mešanje

Broj artikla: 2363030



Dvokomponentna masa za zalivanje Aquasit u aluminijumskoj kesi, za popunjavanje razvodnih kutija za kablove u spoljnim oblastima sa ekstremno visokom i dugotrajnom vlagom. Može se koristiti i za slučajeve mehaničkog udara. Vreme primene 20 minuta od otvaranja i mešanja. Može se skladištiti do 24 meseci nakon datuma proizvodnje, u neotvorenom stanju, na temperaturama od 0 do 40 °C. Iskustva, testovi i sertifikati važe samo u kombinaciji sa OBO razvodnim kutijama za kablove.

Vrsta zaštite sa odgovarajućom razvodnom kutijom za kablove: IP68
Nominalni napon: 400 V
Dielektrična čvrstoća: >25 kV/mm prema VDE 0291 deo 2
Radna temperatura: -40 do +80 °C
Instalaciona temperatura: 5 bis +40 °C
Bez halogena, silikona, izocijanita
Ekološki prihvatljiv, bez obaveze obeležavanja



Matični podaci

Broj artikla	2363030
Tip	KVMM 250
Oznaka 1	Aquasit
Oznaka 2	smesa za razvodne kutije
Proizvođač	OBO
Dimenzija	250 ml
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	30 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije

Dužina	177 mm
Širina	147 mm
Visina	24 mm

Tehnički podaci

za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez

Tehnicki list

Aquasit masa za zaptivanje, vreća za mešanje

Broj artikla: 2363030



Tehnički podaci

Sadržaj	250 g
Sadržaj	250 ml
Mogućnost skladištenja u meseci- ma	24
Materijal smole za kablove	Dvokomponentna poliuretanska smola